



## FITXA TÈCNICA DEL PRODUCTE

FABRICANT VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.

- **DESCRIPCIÓ**  
Vidre float incolor en el que s'apliquen processos de matejat i/o gravat químic, creant així diferents textures i models.
- **UTILITZACIONS**  
Portes, finestres, separacions, mampares, revestiments, baranes, façanes, mobiliari, claraboies, etc.

## CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

CARACTERÍSTIQUES DEL VIDRE

- **TIPUS DE VIDRE**  
Base vidre float segons Norma UNE-EN 572-2 i certificació CE.
- **MIDES**  
3210x1800 mm. | 3210x2250 mm.
- **GRUIXOS**  
4, 5, 6, 8 i 10 mm.
- **MODELS**  
Es fabriquen diversos dissenys, per més informació consultar el catàleg de productes.
- **COLORS**  
El vidre base és float incolor. Sobre comanda es podran fabricar amb diferents vidres float de color.

CONDICIONS DE FABRICACIÓ

- **TRACTAMENTS**  
Vidre float sotmès a diferents tractaments superficials químics, obtenint així diferents textures i dissenys.
- **TRACTAMENTS DE SEGURETAT PERMESOS**  
Permet ser templat segons els estàndards que marca la norma EN 12150 de vidre templat.  
  
Es pot laminar per la cara no tractada segons els estàndards que marca la norma EN 12543 de vidre laminat.
- **TOLERÀNCIA DE CONTORN**  
15 mm màxim en tot el perímetre com a conseqüència del procés de fabricació.
- **TOLERÀNCIA DE GRAVAT**  
Com a conseqüència del procés de fabricació es pot produir alguna diferència en la textura del gravat. L'uniformitat en l'acabat del gravat (textura, profunditat de gravat...) ha de ser igual o major que el 95% en el total de la fulla del vidre.
- **CARACTERÍSTIQUES LLUMINOSES I ENERGÈTIQUES**  
Depenent del color, el gruix del vidre i la col·locació de la cara tractada, posició 1 o 2.  
  
Proves del nostre laboratori determinen que la pèrdua de lluminositat no arriba al 20%.

## RECOMANACIONS

EMMAGATZEMATGE

Emmagatzemar el producte en un lloc sec. Si s'observa humitat o condensació separar les fulles i assecar-les immediatament.

MANUFACTURA

Tallar per la cara no tractada i manufacturar normal, amb líquids de refrigeració de PH neutre i posteriorment rentar i assecar immediatament.

RENTAT

Amb detergents de PH neutre i posteriorment assecar immediatament.

SILICONAT

Únicament utilitzar silicones de pH neutre (no àcides).

## RESPONSABILITAT

Vidriera del Cardoner, S.A. no es responsabilitza d'un altre valor que el producte subministrat, i a substituir per una altra, aquella fulla sencera que sigui objecte de reclamació.