

FITXA TÈCNICA DEL PRODUCTE

NOVOMAT®

FABRICANT VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.

- **DESCRIPCIÓ**
Vidre float translúcid d'aspecte satinat obtingut mitjançant un procés químic.

- **UTILITZACIONS**
Portes, separacions, mobiliari, taules de treball, mampares, taulells de cuina i bany, baranes, façanes, claraboies, etc.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

CARACTERÍSTIQUES DEL VIDRE

- **TIPUS DE VIDRE**
Base vidre float segons Norma UNE-EN 572-2 i certificació CE.
- **MIDES**
3210x2250 mm.
- **GRUIXOS**
4, 5, 6, 8,10 i 12 mm.
- **COLORS**
El vidre base és float incolor. Sobre comanda es podran fabricar amb diferents vidres float de color.
- **NETEJA**
Aquest vidre presenta unes condicions excepcionals en quant a la facilitat de neteja degut al seu tractament especial d'acid.

CONDICIONS DE FABRICACIÓ

- **TRACTAMENTS**
Vidre pla tractat superficialment amb una composició àcida per obtenir un acabat d'aspecte translúcid-satinat. Sense modificar les seves característiques mecàniques.
- **TRACTAMENTS DE SEGURETAT PERMESOS**
Permet ser templat segons els estàndards que marca la norma EN 12150 de vidre templat.

Es pot laminar per la cara no tractada segons els estàndards que marca la norma EN 12543 de vidre laminat.
- **TOLERÀNCIA DE CONTORN**
15 mm màxim pel costat del 3210 mm i 5mm pel costat del 2250mm com a conseqüència del procés de fabricació.
- **CARACTERÍSTIQUES LLUMINOSES I ENERGÈTIQUES**
Depenent del color, el gruix del vidre i la col·locació de la cara tractada, posició 1 o 2.

RECOMANACIONS

EMMAGATZEMATGE

Emmagatzemar el producte en un lloc sec. Si s'observa humitat o condensació separar les fulles i assecar-les immediatament.

MANUFACTURA

Tallar per la cara no tractada i manufacturar normal, amb líquids de refrigeració de PH neutre i posteriorment rentar i assecar immediatament.

RENTAT

Amb detergents de PH neutre i posteriorment assecar immediatament.

SILICONAT

Únicament utilitzar silicones de pH neutre (no àcides).

RESPONSABILITAT

Vidriera del Cardoner, S.A. no es responsabilitza d'un altre valor que el producte subministrat, i a substituir per una altra, aquella fulla sencera que sigui objecte de reclamació.