



SOLID LIGHT

FITXA TÈCNICA DEL PRODUCTE

FABRICANT VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.

- DESCRIPCIÓ
Vidre float extra clar en el que s'aplica un procés de gravat químic.
- UTILITZACIONS
Separacions, revestiments, baranes, façanes, mobiliari, etc.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

CARACTERÍSTIQUES DEL VIDRE

- TIPUS DE VIDRE
Base vidre float extra clar segons Norma UNE-EN 572-2 i certificació CE.
- MIDES
3210x2250 mm.
- GRUIXOS
6, 8, 10 i 12 mm.

CONDICIONS DE FABRICACIÓ

- TRACTAMENTS
Vidre float extra clar sotmès a diferents tractaments superficials químics obtenint així diferents textures. Formant un panell lumínic
- TRACTAMENTS DE SEGURETAT PERMESOS
Permet ser templat segons els estàndards que marca la norma EN 12150 de vidre templat.

Es pot laminar per la cara no tractada segons els estàndards que marca la norma EN 12543 de vidre laminat.
- TOLERÀNCIA DE CONTORN
15 mm màxim en tot el perímetre com a conseqüència del procés de fabricació.

RECOMANACIONS

EMMAGATZEMATGE

Emmagatzemar el producte en un lloc sec. Si s'observa humitat o condensació separar les fulles i assecar-les immediatament.

MANUFACTURA

Tallar per la cara no tractada i manufacturar normal, amb líquids de refrigeració de PH neutre i posteriorment rentar i assecar immediatament.

RENTAT

Amb detergents de PH neutre i posteriorment assecar immediatament.

SILICONAT

Únicament utilitzar silicones de pH neutre (no àcides).

RESPONSABILITAT

Vidriera del Cardoner, S.A. no es responsabilitza d'un altre valor que el producte subministrat, i a substituir per una altra, aquella fulla sencera que sigui objecte de reclamació.