

# Vidre decoratiu & Seguretat

## FITXA TÈCNICA DEL PRODUCTE

FABRICANT VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.

- **DESCRIPCIÓ**  
Vidre float laminat translúcid, d'aspecte satinat obtingut mitjançant un procés químic amb o sense disseny.
- **UTILITZACIONS**  
Balconeres, separacions, portes, mampares, mobiliari, etc.

## CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

CARACTERÍSTIQUES DEL VIDRE

- **TIPUS DE VIDRE**  
Base vidrio float laminat segons Norma UNE-EN 14449:2006 i certificació CE.
- **MIDES**  
3210x2250mm.
- **GRUIXOS**  
3+3, 4+4, 5+5 mm.
- **COLOR**  
El vidre base és Float incolor. Sobre comanda es podran fabricar sobre diferents vidres Float de color.
- **NETEJA**  
Aquest vidre presenta unes condicions excepcionals respecte a la facilitat de neteja a causa del seu tractament especial d'àcid.
- **SEGURETAT**  
El vidre laminat és considerat el vidre de seguretat per excel·lència, ja que en cas de trencament els fragments de vidre queden adherits a una làmina de PVB, evitant que es converteixin en trossos tallants i perillosos com passa en el vidre comú.

CONDICIONS DE FABRICACIÓ

- **TRACTAMENTS**  
Vidre pla tractat superficialment amb una composició àcida per obtenir un acabat d'aspecte translúcid-satinat. Sense modificar les seves característiques mecàniques.
- **TRACTAMENTS PERMESOS**  
Manufactura pròpia del vidre laminat.
- **TOLERÀNCIA DE CONTORN**  
15 mm màxim pel costat del 3210 mm i 5 mm pel costat del 2250 mm com a conseqüència del procés de fabricació.
- **CARACTERÍSTIQUES LLUMINOSES I ENERGÈTIQUES**  
Depenent del color, el gruix del vidre i la col·locació de la cara tractada, posició 1 o 2.

## RECOMANACIONS

EMMAGATZEMATGE

Emmagatzemar el producte en un lloc sec. Si s'observa humitat o condensació separar les fulles i assecar-les immediatament.

MANUFACTURA

Tallar per la cara no tractada i manufacturar normal, amb líquids de refrigeració de PH neutre i posteriorment rentar i assecar immediatament.

RENTAT

Amb detergents de PH neutre i posteriorment assecar immediatament.

SILICONAT

Únicament utilitzar silicones de pH neutre (no àcides).

## RESPONSABILITAT

Vidriera del Cardoner, S.A. no es responsabilitza d'un altre valor que el producte subministrat, i a substituir per una altra, aquella fulla sencera que sigui objecte de reclamació.